

SOLUZIONE PARA

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** ЛЕГКИЙ КЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ И В ОБУВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И ЗАГИБКИ КОЖИ С ПОДКЛАДКОЙ, КОЖИ С КОЖЕЙ, СТЕЛЕК С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ. ПРИ СКЛЕИВАНИИ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН НА ПОВЕРХНОСТИ. КЛЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭКСПОРТА.
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Клей на основе натурального каучука
 - Цвет : светлый полупрозрачный
 - Вязкость при 20°C: 70" по Ford n°8
 - Вязкость Brookfield : 3.000 cps G=3 V=20
 - Открытое время : 30-120 мин
 - Удельный вес при 20°C : 0,700+/- 0,01
 - Содержит растворители соответственно нормативным документам.
 - Воспламеняемый
 - Химическое определение: раствор натуральной резины в органических растворителях
- **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
 - Склеиваемые детали намазать клеем и дать высохнуть растворителю в течении 15-20 мин.
 - Затем соединить в холодном виде и отпрессовать.
 - Благодаря хорошему сцеплению можно соединять детали даже через 2-3 часа после нанесения.
 - Исходная прочность достаточно хорошая, окончательное склеивание через 48 часов.

Примечание: Советуем использовать клей при температуре не ниже t=18°C; в случае хранения продукта в холодных помещениях необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работы.
- **РАСТВОРИТЕЛИ** Сольвенте 31705
- **УПАКОВКА** Канистра по 11,8 кг/нетто
- **ХРАНЕНИЕ** Срок хранения - около 24 месяцев, если хранить в плотнозакрытых оригинальных емкостях изготовителя в сухом хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от излишне высоких и низких температур.

17-03-06 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.